

Графитна паста

Създаване и възстановяване на графитен слой на печатни платки (ниско напрежение!)
Осигуряване на проводимо покритие на гума на дистанционно управление.
Лака изисква изпичане. За тази цел, прясно нанесения лаков слой трябва да се освети с лампа 100W от разстояние 15cm за около 90 минути. Комплектът включва 2 флакона в единия от тях има графитна боя, във втория разтворител (бутил ацетат). В случай когато се налага създаването на по дебел графитен слой, трябва да добавите 2-3 капки от разтворителя и да се разбърка за около 2 минути. Ако е необходимо можете да удебелите слоя графит с повторно нанасяне след изпичане.